



STANNOL®

Wenn's ums Löten geht
When it's about soldering
Quand il s'agit du soudage

! NEU !

Technisches Datenblatt

STANNOL® - Lötdrähte der KS-Serie

Die Elektroniklötdrähte der **STANNOL® KS-Serie** sind Produkte, die für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen entwickelt wurden. Sie erfüllen somit Ansprüche, die bei der industriellen Fertigung, dem maschinellen Löten sowie beim Reparatur- und Nachlöten an einen Lötendraht gestellt werden.

Beschreibung:

STANNOL® KS110 und KS115 enthalten ein halogenaktiviertes und kolophoniumfreies Flussmittel mit synthetischen Harzen.

Der **STANNOL® KS100** basiert auf den gleichen Harzen, ist jedoch **halogenfrei** aktiviert.

Alle Flussmitteltypen kombinieren in hervorragender Weise hohe Aktivität und thermische Belastbarkeit mit hellen, harzigen, festen und elektrisch sicheren Rückständen.

Die **STANNOL®-Drahtflussmittel KS110 und KS115** entsprechen DIN EN 29454-1 Typ 1.2.2.B. Durch die hohe Aktivierung (1,0 bzw. 1,5%) werden die Drahtflussmittel in die Klasse REM1 nach DIN EN 61190-1-1 eingestuft.

Der **STANNOL® KS100** entspricht DIN EN 29454-1 Typ 1.2.3.B., nach DIN EN 61190-1-1 REL0.

Die verwendeten synthetischen Harze bieten im Gegensatz zu Naturkolophonium im Flussmittel folgende Vorteile:

- **Aktives Flussmittel**
 - schnelle Benetzung von Lötflächen
 - kürzere Taktzeiten
- **Helle Rückstände**
 - geringer thermischer Abbau des Harzes bei hohen Temperaturen
 - optisch guter Eindruck
- **Feste Rückstände**
 - hoher Erweichungspunkt
 - chemisch-physikalische Sicherheit
- **Weniger Dämpfe**
 - geringe Zersetzung und Verdampfung bei hohen Temperaturen
 - verminderte Arbeitsplatzbelastung und Kontamination der Umgebung der Lötstelle
- **Weniger Spritzer**
 - höhere Viskosität des Flussmittels bei Löttemperatur
 - geringere Verschmutzung

Anwendung:

STANNOL®-Lötdrähte KS115, KS110 und KS100 können für Hand- und Maschinenlötung im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt werden. Die Flussmittelrückstände können auf den Lötstellen verbleiben.

Muss aus optischen oder technischen Gründen gereinigt werden, kann dies wirkungsvoll mit dem Reinigungsmedium **STANNOL®-Flux-Ex 500** durchgeführt werden.

Die oben genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu Ihrer Information. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgültig, ob sie vom Hause oder von einem unserer Handelsvertreter ausgeht - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter - und befreit unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualitätsmängeln.



STANNOL®

Wenn's ums Löten geht
When it's about soldering
Quand il s'agit du soudage

Physikalische Eigenschaften der Drahtflussmittel:

Allg. Eigenschaften		KS100	KS110	KS115
Flussmittelart:	EN 29454-1	1.2.3 (F-SW33)	1.2.2 (F-SW28)	
	EN 61190-1-1	RELO	REM1	
Flussmittelgehalt:	EN 12224	3,0 Gew. % ± 0,3		
Halogengehalt:	EN 29455-6	0,0%	1,0%	1,5%
Korrodiierende Wirkung:	EN 29455-15	keine		
Oberflächenisulationswiderstand:	85 °C / 85 %r.F., IPC TM 650 2.6.3.3	>10 ⁸ Ω		
Standardlegierungen:	bleifrei (ECOLOY® Serie):			
	ECOLOY® TC (S-Sn99Cu1)			patentfrei
	ECOLOY® TSC (Sn95,5Ag3,8Cu0,7)			
	ECOLOY® TSC305 (Sn96,5Ag3,0Cu0,5)			
	ECOLOY® TSC263 (Sn97,1Ag2,6Cu0,3)			patentfrei
	bleifrei (FLOWTIN® Serie):			
	FLOWTIN® TC (Sn99Cu1+ML)			lizenzfrei
	FLOWTIN® TSC (Sn95,5Ag3,8Cu0,7+ML)			lizenzfrei
	FLOWTIN® TSC263 (Sn97,1Ag2,6Cu0,3+ML)			lizenzfrei
Lieferbare Durchmesser:	ab 0,3 mm			
Lieferbare Spulengrößen:	250 g, 500 g, 1 kg			

Weitere Legierungen, Flussmittelgehalte und Spulengrößen auf Anfrage.

Gesundheit und Arbeitssicherheit

Ausführliche Informationen über Gesundheit, Arbeitssicherheit und Entsorgung geben unsere EG-Sicherheitsdatenblätter, die für die entsprechenden STANNOL® Produkte auf Anfrage erhältlich sind.

Die oben genannten Daten sind typische Werte, stellen aber keine Spezifikation dar. Das Datenblatt dient zu Ihrer Information. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift ist unverbindlich, gleichgültig, ob sie vom Hause oder von einem unserer Handelsvertreter ausgeht - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter - und befreit unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch Haftung unsererseits infrage kommen, so leisten wir Schadenersatz nur in gleichem Umfang wie bei Qualitätsmängeln.